

1.- NATURALEZA / USO

Adhesivo epoxi de dos componentes, predosificado. Específicamente preparado para la unión de hormigón nuevo con hormigón curado, o soportes cerámicos, terrazo, baldosas, etc., en soleras o forjados con gran superficie.

2.- COMPONENTES / PRESENTACIÓN

Normalmente se presenta en dos componentes sin color específico y predosificados en conjuntos de 10 Kg y 25 Kg de peso total.

FETADIT AD 220 A --100 p.p. --8 Kg -- 20 Kg
FETADIT AD 220 B ---25 p.p. --2 Kg ----5 Kg

TOTAL ----- 10 Kg 25 Kg

Bajo pedido pueden hacerse otras dosificaciones y colores.

3.- PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Todos los soportes sobre los que vaya a usarse nuestro adhesivo deberán estar adecuadamente preparados. Ver nuestra ficha técnica sobre "[NORMAS SOBRE LA PREPARACION DE SUPERFICIES DE HORMIGON PARA SU POSTERIOR APLICACIÓN DE FORMULACIONES EPOXI](#)".

El hormigón viejo sobre el que se va a pegar el nuevo, debe estar seco, limpio y sin roturas.

4.- MEZCLA

En los conjuntos predosificados vaciar el contenido del componente **B** en el bote del componente **A** y mezclar a mano o mejor con batidora, hasta obtener una mezcla homogénea de color y aspecto.

En el caso de partir un conjunto o utilizar productos a granel asegurarse mediante pesada que la relación de mezcla, en peso, de los componentes **A: B** es de **4:1**.

Se recomienda una vez mezclados bien los dos componentes vaciar todo el contenido en un envase limpio.

5.- TIEMPOS5.1.- "Pot-Life":

Es el tiempo que tarda en endurecer el producto en el bote una vez mezclado. Este tiempo varía en función de la temperatura del producto y del volumen de la mezcla.

Para 10 Kg este tiempo es aproximadamente:

120 Min. a 10° C / 60 Min. a 20° C / 30 Min. a 30° C

5.2.- Tiempo Abierto:

Es el tiempo que tarda en curar el revestimiento y pasado el cual no debe repintarse, pues faltaría adherencia entre capas.

4 Horas a 10° C / 2 Horas a 20° C / 45 Min. a 30° C

5.3.- Tiempo de Curado:

Es el tiempo que tarda el producto en adquirir todas sus propiedades. Antes de este tiempo no debe ponerse en uso el revestimiento.

5 Dias a 10° C / 4 Dias a 20° C / 3 Dias a 30° C

6.- PUESTA EN OBRA

Aplicar el **FETADIT AD 220** sobre la superficie a pegar utilizando para ello rodillo, pistola "air less", o de dos componentes.

Extender una capa homogénea de espesor, con un rendimiento que dependerá del estado de la superficie y oscilara entre los 0,250 - 0,500 Kg/ m².

7.- CONDICIONES DE TRABAJO

El adhesivo **FETADIT AD 220** está preparado para ser aplicado sobre superficies secas y temperaturas de endurecimiento superiores a 10° C.

Si el hormigón está húmedo no es valido secar con aire caliente la superficie durante unos pocos minutos, pues la humedad de la masa aflora rápidamente a la superficie.

En caso de humedad debe recurrirse a otras adherencias como [FETADIT AD/W](#).

Para poder trabajar por debajo de 10° C será necesario hacer un microclima permanente durante el tiempo de curado de la formulación. Por debajo de 10° C no se produce el endurecimiento de nuestro adhesivo.

8.- PROPIEDADES

Inmediatamente después de fraguar el hormigón nuevo, se produce una junta monolítica entre el adhesivo **FETADIT AD 220** y el hormigón capaz de transmitir esfuerzos elevados.

El adhesivo **FETADIT AD 220** es mas resistente que el hormigón. Después de 24 horas de endurecimiento a 20°C tendrá las siguientes características:

- Resistencia a compresión: 800 Kp/cm²
- Resistencia a flexión:200 Kp/cm²

9.- LIMPIEZA

Los útiles de trabajo o manchas realizadas con este producto pueden limpiarse antes de su endurecimiento con: xileno, disolvente epoxi, alcohol etílico, etc.

La limpieza personal se realizará con jabón, detergentes, o productos especiales de limpieza de la piel nunca con disolventes.

10.-CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Conservar los botes herméticamente cerrados en un lugar templado y seco.

Evitar almacenamiento por debajo de 5° C y la exposición directa al sol.

En almacenamientos prolongados y por debajo de 5° C, se puede producir la cristalización de la formulación. Un calentamiento con agitación regular de dos horas a 80° - 90° C vuelve el producto cristalizado a sus condiciones normales.

11.- SEGURIDAD E HIGIENE

Evitar el contacto de la piel, ojos, mucosas, etc., con el producto **FETADIT AD 220** no aspirar los vapores que pueda producir por calentamiento o combustión.

Es imprescindible leer detenidamente la Ficha de Seguridad de este Producto.

12.- OBSERVACIONES

La información que contiene esta ficha técnica, es el resultado de nuestros conocimientos actuales, obtenidos por la información de nuestros proveedores, los resultados obtenidos en los laboratorios (propios y ajenos), los resultados de su aplicación en condiciones de trabajo controladas, así como la experiencia y se da con el máximo de objetividad sin que ello implique de por si garantía alguna por nuestra parte.

Quienes utilicen los productos en condiciones no prescritas en nuestra información y por tanto inadecuadas o para fines no contemplados en esta ficha técnica, sin la aprobación de nuestro servicio técnico, lo hacen bajo su propio riesgo, no aceptándose por nuestra parte ninguna responsabilidad por el comportamiento del producto o por los daños derivados de su empleo.

Dado que la aplicación se efectúa fuera de nuestro control por personas ajenas a nuestra organización así como también desconocemos los parámetros bajo los que se ha aplicado y endurecido nuestra formulación, nuestra responsabilidad queda limitada al producto en sus envases originales y no al aplicado.