

1.- DESCRIPCIÓN

Barniz de poliuretano alifático brillante/mate, transparente y estable a la luz.

2.- CAMPO DE APLICACIÓN

Indicado para el revestimiento de toda clase de materiales: morteros, hormigón, madera, plásticos, metales, etc.

3.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presentación:	Dos componentes.
Color:	Transparente
Acabado:	Brillante/Mate
Peso específico:	1,02 +/- 0,05
Espesor seco recomendado:	50 micras
% sólidos en volumen:	39,4 %
Rendimiento:	10- 12 m ² /Kg
Secado al tacto:	3-4 Hora a 20° C y 60% H. R.
Repintable:	Mínimo 16 horas.Máximo 48 H
Proporción de mezcla:	A: B = 2:1 partes en peso
Pot-life:	8 Horas

4.- METODO DE APLICACIÓN

Se aplica preferentemente a pistola, sin que sea necesario diluir el producto. También puede aplicarse a brocha, rodillo o cortina.

5.- CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA

Resistencia: Física y química, a las agresiones marinas y a la intemperie. Duro y elástico, de aspecto vitrificado. Inerte al fuego, no conduce la llama. Inatacable con detergentes industriales.

6.- UNIDADES DE SUMINISTRO

FETAPUR AL, se suministra en envases de 4 y 15 Kg.

7.- PRECAUCIONES

Se recomienda su aplicación al aire libre o con corriente de aire. Durante la aplicación, deben tomarse las normales precauciones contra incendios.

Almacenar bajo cubierto, en lugar fresco y seco.

Estabilidad de almacenaje: 12 meses Comp. A, 6 meses Comp. B.

8.- OBSERVACIONES

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro.

Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos. La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.